PAT-NO:

JP402087616A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02087616 A

TITLE:

ELECTRON BEAM DIRECT LITHOGRAPHY

PUBN-DATE:

March 28, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NOZUE, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP63241463

APPL-DATE: September 26, 1988

INT-CL H01 L 021/027 , G03 F 007/20 , G05 B 015/00 , H01 J

(IPC): <u>037/147</u> , <u>H01</u> J <u>037/30</u> , <u>H01</u> J <u>037/305</u>

US-CL-CURRENT: 219/121.12

ABSTRACT:

PURPOSE: To accurately control the size of a pattern by a method wherein a thickness of a resist film inside a water is found and an optimum irradiation amount of an electron beam is changed on the basis of the thickness.

CONSTITUTION: When chips 1, 2, 3,... are drawn in this order on a wafer 301 coated with a resist film, the resist film of the chips 1, 2, 3,... are measured in film-thickness measurement parts before a drawing operation; an irradiation amount of an electron beam for the individual chips 1, 2, 3,... are adjusted according to their measured data in such a way that a size difference in a pattern between the individual chips is eliminated. When a thickness of the resist film is t3 and the irradiation amount is Q3, a size of 13 of the pattern is obtained. When the thickness of the resist film is t4 and the irradiation amount is Q3, the size of the pattern is 14, which

1/3/2007, EAST Version: 2.1.0.14

differs from 13. In this case, when the irradiation amount is set at Q4, the size of 13 of the pattern is obtained. It is most effective to input a data into a computer in advance, to automatically compute a required irradiation amount from a measured result of the film thickness by using the computer and to execute an irradiation operation according to this computation.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-87616

Solution Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成2年(1990)3月28日
H 01 L 21/027 G 03 F 7/20 G 05 B 15/00 H 01 J 37/147 37/30 37/305	5 0 4 C A		H 01 L 21/30 請求 未請求 1	3 4 1 背求項の数 1	M (全5頁)

図発明の名称 電子線直接描画方法

②特 願 昭63-241463

②出 願 昭63(1988)9月26日

⑩発 明 者 野 末 寛 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 顋 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細母

発明の名称

電子線直接描画方法

特許請求の範囲

半海休茲板上に塗布された電子級感光性有機をに、パターンデータに従って順次でで、ないで、から電子級直接描画方法に於いて、あらの政學分布に応じ、その股厚分布に応じ、での各パターン描画に於ける電子級照射量を変化させることを特徴とする電子級直接描画方法。

発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

〔従来の技術〕

近年、半海体集積回路の製造に於いて、超微細パターンを必要とするバイポーラトメモリあるいはMOSメモリ等で電子線(EB)による直接描画法が用いられている。また、ゲートアレー等カスタムしSIの配線工程に於いてもターンアラウンドタイム短縮のため電子線直接描画法が用いられている。

第6図は従来の電子線直接描画法を説明するための電子線直描装置の一例の模式図である。

 武台107上に載置されている。コンピューター109はパターンデータ保存部110よりかか受け取り、そのデータ及てである子があられたを描画パラメータに従っ、パターン的簡描スをもれる。ウェームの関連なわれるが近接効果はあかりに対するのではすべてのパターンが同一照射ので描画されている。

第7図は描画されるウェーハの断面図である。ウェーハ301上にはパターン転写のためのしたののた際302が空まーハ上に塗布されている。ところでれるのしがウェーハ上に塗布されるを満たした後、ウェーハを回転することによってきまったといる。しかしながら、レジスト膜厚を完全に均一にするのは難しく、直径6インチのウェーハ

の場合、1μm程度の協布膜厚としたとき、0.1 μm程度の膜厚差は存在する。第8図はレジスト 膜厚とEB描画・現像後のパターン寸法の関係を 示した図である。ある照射量Q。で描画を行なっ た場合、ポジ形レジストを用い残しパターン寸法 を測定すると、レジスト膜厚t」ではパターン寸 法セ」、レジスト膜厚がt2ではパターン寸法 l 2 が得られる。 t 2 - t 1 ≒ 0.1 μ m のとき ・ℓ2 - ℓ1 は電子線直描装置、レジスト材料や現 像方法によって異なるが、電子線の加速電圧20 k V 、電流密度 0.4 A / cm ² 、可変整形ピームを 用い、Siウェーハ上にMP2400レジスト(シ プレイ社)を塗布したものに 0.5 μ m 寸法のパ ターンを描画し、MP2401現像液(シブレイ 社)でパドル現像を行なった場合、ℓ₂−ℓょ〉 0.1 μ m となることもある。通常、ウェーハ内で のパターン寸法のパラツキはパターン寸法の1/ 10未満で制御される必要があり、特にトランジ スタのゲート長ではこれを越えると性能劣化を招 いてしまう。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の電子級直接描画方法ではウェーハ上でパターン描画する際の照射量は一定に保たれるため、ウェーハ上のレジスト膜厚が均一でない場合、パターンの寸法が正確に制御されず、集積回路装置の性能が劣化する、歩留まりが低価格を等の影響があり、高品質集積回路装置を低価格で大量に安定供給できないという欠点がある。

本発明の目的は、パターン寸法を正確に制御できる電子線直接描画方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の電子線直接描画方法は、半導体基板上に強布された電子線感光性有機膜に、パタターを設定を描画を行なる子線で描画を行なる子線直接描画方法に於いて、あらかじめ前記半導体基板上での前記電子線感光性有機膜の膜厚分布に応じ、前記半導体基板内でといくの各パターン描画に於ける電子線照射量を変化させることにより構成される。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明す

第2図はウェーハの上面図である。電子級感光 性有機膜、つまりレジスト膜の塗布されたウェー ハ301上にチップ1、2、3、…の順に描画を行なう場合、第1図に於ける膜厚測定部に於いてチップ1、2、3、…のレジスト膜厚を描画に先立ち測定し、その測定データに応じて各チップ1、2、3…の電子線照射量を各チップ間でのパターン寸法差がなくなる様に調整する。

第3図は電子線照射量と現像後のパターン寸法との関係を示した図である。レジスト膜厚がも3のとき照射量Q3ではパターン寸法ℓ3が得られる。レジスト膜厚がも4のとき照射量Q3ではパターン寸法ℓ4となり、ℓ3と異なってしまう。この場合照射量をQ4とするとパターン寸法ℓ3が得られる。

第4図はパターン寸法 ℓ , を得る時のレジスト 膜厚と照射 虽との関係を示したものである。各 チップでの膜厚測定結果からこのグラフをもとに 作業者が照射量を求めても良いが、あらかじめ第 4図のデータをコンピュータ 109に入力してお き膜厚測定結果からコンピュータにより自動的に 必要照射量を算出し、それに従って照射される方

スト 膜厚を求め、それをもとに 最適電子 線照射 量を変化することにより、ウェーハ上にレジストが 均一膜厚で塗布されない場合でもパターン寸法が 一定に形成され、高性能・低価格の集積回路が多 量に安価に供給されるという効果がある。

なお、最適電子線照射量はチップごとに変化させる例を説明したが、描画フィールドごと、サブフィールドごと等要求精度に応じて変化させるようにしても良い。

図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1 の実施例を説明するための電子線描画装置の模式図、第2 図は第1 図のの関係を説明するためのウェーハの関係を示す特性図、第4 図はレジスト 膜厚と電子線照射量との関係を示す特性図、第5 図は第2 の実施例を説明するためのフローチャート、第6 図は従来の電子 級描画装置の模式図、第7 図は従来例を説明するためのウェーハの断面図、第8 図はレジスト膜厚と

法が最も有効である。ここで、膜厚測定は全チップについて行なうばかりでなく、何チップかを選択測定し、他のチップはそれらの測定結果をもとに近似しても良い。

第5図は本発明の第2の実施例を説明するため のフローチャートである。


(発明の効果)


以上説明したように本発明はウェーハ内のレジ

パターン寸法との関係を示す特性図である.


100…電子線、101…電子銃部、102… 電子鏡筒部、103…試料室、104…ウェーハ、105…ウェーハ台、106…XーYステージ、107…防震台、108A,B,C…真空ポンプ、109…コンピュータ、110…データ保存部、200…光、201…光源、202…ハーフミラー、203…レンズ系、204…検出器、205…カバー、206…ウェーハ台、207…XーYステージ、301…ウェーハ、302…レジスト膜、


代理人 弁理士 内 原 智





月 3 図





-76-

